



Information Produit

Film Polyuréthane Ester 2102 AK

Traitement Corona

Propriétés	Procédures	Unités	Valeurs
Polymère de Base			Polyuréthane Ester
Densité		g/cm ³	1.21
Dureté	DIN 53505	Shore A	93
Point de Ramollissement	ISO 527	°C	135-145
Tension à la Rupture	ISO 527	Mpa	70
Allongement à la Rupture	ISO 527	%	450
Résistance à la déchirure Amorcée	DIN 53515	N/mm	75
Tension à 50% d'allongement	ISO 527	Mpa	6-9
Tenue en Température		°C	-50/+130

Ces valeurs sont données à titre d'information uniquement.