



Information Produit

Film Polyuréthane Ether Platilon 4201AU

Coloris Neutre

Propriétés	Procédures	Unités	Valeurs
Polymère de Base			Polyuréthane Ether
Densité		g/cm ³	1.15
Dureté	DIN 53505	Shore A	87
Point de Ramollissement		°C	140-150
Résistance à la Traction	DIN EN ISO 527	Mpa	60
Résistance à la Traction à 50% d'allongement	DIN EN ISO 527	Mpa	5-7
Allongement à la Rupture	DIN EN ISO 527	%	550
Résistance à la Déchirure Amorcée	DIN 53 515	N/mm	50

Ces valeurs sont données à titre d'information uniquement.