



## Information Produit

### **Polyuréthane Ether 4201 Y**

### **Apte au contact alimentaire**

### **Optionnel : Conforme à la Norme KTW**

<b>Propriétés</b>	<b>Procédures</b>	<b>Unités</b>	<b>Valeurs</b>
Polymère de Base			Polyuréthane Ether
Densité	ISO 2781	g/cm <sup>3</sup>	1.13
Dureté Shore A	DIN 53505		87
Plage de Ramollissement		°C	155-185
Tension à la Rupture	DIN EN ISO 527	Mpa	Chaine 60 Trame 60
Tension à 50% d'allongement	DIN EN ISO 527	Mpa	Chaine 4-7 Trame 4-7
Allongement à la Rupture	DIN EN ISO 527	%	Chaine 540 Trame 540
Résistance à la déchirure amorcée	DIN ISO 34-1 B	Kn/m	Chaine : 60 Trame : 60

Ces valeurs sont données à titre d'information uniquement.