



Information Produit

Film Polyuréthane Ether Platilon U073

Avec support PE

Propriétés	Procédures	Unités	Valeurs
Densité	Calculé	g/cm ³	1.12
Plage de Ramollissement		°C	160-200
Dureté	DIN 53505	Shore A	87
Résistance à la Rupture	DIN EN ISO 527	Mpa	55
Résistance à la Rupture 50% de Traction	DIN EN ISO 527	Mpa	6-7
Allongement à la Rupture	DIN EN ISO 527	%	650
Résistance à la Déchirure	DIN ISO 34-1, B	Kn/m	60
Stabilité aux UV			Limitée
Résistance à l'Hydrolyse			Excellente
Résistance Microbienne			Bonne
Soudabilité			Bonne
Thermoformabilité			Bonne

Ces valeurs sont données à titre d'information uniquement.