

# Information produit

## Film PVC Souple Naturel 1338 Epaisseur 20/100-50/100

Propriétés	Procédures	Unités	Valeurs
Densité		g/cm <sup>3</sup>	1.23
Dureté	DIN 53505	Shore A	80-82
Résistance à la Traction	DIN 53455	Mpa	Chaîne : 20-25 Trame : 17-22
Allongement à la Rupture	DIN EN 527-3	%	Chaîne : 210-245 Trame : 250-285
Résistance à la Déchirure	DIN 53363	N/mm	Chaîne : 90-110 Trame : 110-130
Résistance à la Température	BS 2782 105 D	°C	-20
Tolérance		%	+/-5

Ces valeurs sont données à titre d'information uniquement.

# Information produit

## Film PVC Rose 1017 M1 Epaisseur 20/100 Grain: 2001

Propriétés	Procédures	Unités	Valeurs
Polymère de base			PVC
Epaisseur	NF T 54-101	mm	0.20
Masse surfacique	NF T 54-101	g/m <sup>2</sup>	265
Allongement à la rupture	NF EN ISO 527-3	%	Chaîne : ≥95 Trame : ≥110
Résistance à la rupture	NF EN ISO 527-3	Mpa	Chaîne : ≥10 Trame : ≥10
Tenue à la température		°C	0
Ignifugation	NF P 92-503		M1

Ces valeurs sont données à titre d'information uniquement